

(12) DEMANDE INTERNATIONALE PUBLIÉE EN VERTU DU TRAITÉ DE COOPÉRATION
EN MATIÈRE DE BREVETS (PCT)

(19) Organisation Mondiale de la Propriété
Intellectuelle
Bureau international



(43) Date de la publication internationale
16 janvier 2003 (16.01.2003)

PCT


(10) Numéro de publication internationale
WO 03/005443 A2

- (51) Classification internationale des brevets⁷ :
H01L 23/373, C30B 33/06, G01B 15/00
- (21) Numéro de la demande internationale :
PCT/FR02/02136
- (22) Date de dépôt international : 20 juin 2002 (20.06.2002)
- (25) Langue de dépôt : français
- (26) Langue de publication : français
- (30) Données relatives à la priorité :
01/08257 22 juin 2001 (22.06.2001) FR
- (71) Déposant (pour tous les États désignés sauf US) : COM-
MISSARIAT A L'ENERGIE ATOMIQUE [FR/FR];
31/33, rue de la Fédération, F-75752 Paris 15ème (FR).
- (72) Inventeurs; et
(75) Inventeurs/Déposants (pour US seulement) : FOUR-
NEL, Franck [FR/FR]; 9 route des Iles, F-38430 Moirans
(FR). ASPAR, Bernard [FR/FR]; 110 Lot Le Hameau
des Ayes, F-38140 Rives (FR). MORICEAU, Hubert
[FR/FR]; 26 rue du Fournet, F-38120 Saint-Egreve (FR).
- (74) Mandataire : SIMONNET, Christine; Brevatome, 3, rue
du Docteur Lancereaux, F-75008 Paris (FR).
- (81) États désignés (national) : JP, US.
- (84) États désignés (régional) : brevet européen (AT, BE, CH,
CY, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GR, IE, IT, LU, MC, NL, PT,
SE, TR).

[Suite sur la page suivante]

(54) Title: COMPOSITE STRUCTURE WITH A UNIFORM CRYSTAL ORIENTATION AND THE METHOD OF CONTROL-
LING THE CRYSTAL ORIENTATION OF ONE SUCH STRUCTURE

(54) Titre : STRUCTURE COMPOSITE A ORIENTATION CRISTALLINE UNIFORME ET PROCEDE DE CONTROLE DE
L'ORIENTATION CRISTALLINE D'UNE TELLE STRUCTURE



(57) Abstract: The invention relates to a method of controlling the orientation of secondary structures (A1, A2) with at least one crystal part during the transfer of secondary structures from a primary structure (A), on which the secondary structures have an identical initial crystal orientation, to at least one support structure (B). Said method comprises the following steps: a) when the secondary structures are solidly connected to the primary structure (A), the formation of at least one orientation reference mark (Va, Va1, Va2), said reference mark having an arbitrary orientation in

relation to said initial crystal orientation but identical for each secondary structure; and b) during the transfer of a set of secondary structures on the support structure (B), the arranging of secondary structures in such a way as to orient the orientation reference marks thereof uniformly.

(57) Abrégé : La présente invention concerne un procédé de contrôle de l'orientation de structures secondaires (A1, A2) présentant au moins une partie cristalline, lors d'un transfert des structures secondaires depuis une structure dite primaire (A) sur laquelle les structures secondaires présentent une orientation cristalline initiale identique, vers au moins une structure de support (B), comprenant : a) la formation, lorsque les structures secondaires sont solidaires de la structure primaire (A), d'au moins un repère d'orientation (Va, Va1, Va2), le repère présentant une orientation arbitraire par rapport à ladite orientation cristalline initiale mais identique pour chaque structure secondaire, et b) lors du report d'un ensemble de structures secondaires sur la structure de support (B), la disposition des structures secondaires de façon à orienter de façon uniforme leurs repères d'orientation.

WO 03/005443 A2



Publiée :

— sans rapport de recherche internationale, sera republiée
dès réception de ce rapport

En ce qui concerne les codes à deux lettres et autres abréviations, se référer aux "Notes explicatives relatives aux codes et abréviations" figurant au début de chaque numéro ordinaire de la Gazette du PCT.

STRUCTURE COMPOSITE A ORIENTATION CRISTALLINE UNIFORME
ET PROCEDE DE CONTROLE DE L'ORIENTATION CRISTALLINE
5 D'UNE TELLE STRUCTURE

Domaine technique

La présente invention concerne une structure composite à orientation cristalline contrôlée et un
10 procédé de contrôle de l'orientation cristalline d'une telle structure. Elle concerne également un procédé de fabrication d'une telle structure.

L'invention trouve des applications variées, par exemple, dans les domaines de la microélectronique, de l'optique intégrée et de la micromécanique et vise
15 en particulier à fournir des substrats de grande taille présentant des propriétés adaptées à leur destination.

L'invention peut être mise à profit par exemple pour la réalisation de substrats composites du type
20 Si/Si, Si/Ge, Ge/Ge, Si/SiC, SiC/SiC, SiC/Ge. Elle est aussi adaptée à toute autre association homogène ou hétérogène de semi-conducteurs III-IV, ou II-VI, de diamant, de carbure de silicium, de supraconducteurs, de matériaux magnétiques, de matériaux piézoélectriques
25 ou encore, plus généralement, de matériaux se présentant sous forme poly-cristalline texturée ou mono-cristalline. Les matériaux cristallins peuvent être associés entre-eux ou à des matériaux amorphes, ou céramiques ou plastique.

30

Etat de la technique antérieure.

Les substrats, utilisés notamment dans les domaines techniques mentionnés ci-dessus, sont de plus en plus fréquemment des substrats composites qui présentent un support et une partie superficielle dans laquelle sont réalisés les composants. On connaît un certain nombre de techniques de fabrication de tels substrats composites.

Celles-ci consistent pour l'essentiel à transférer des couches dites "structures secondaires", généralement minces, d'une structure primaire ou "donneuse" vers une structure de support ou "receveuse".

La séparation de la couche mince, ou structure secondaire, de la structure primaire, a lieu par découpage clivage ou fracture, technique bien connue, décrite dans le document (1) dont les références sont précisées à la fin de la description. Cette technique consiste, par exemple, à former dans la structure primaire une couche enterrée de fragilisation et de fracturer la structure primaire selon cette couche pour en détacher la structure secondaire.

Le découpage, le clivage ou la fracture, peuvent être assistés par l'exercice de contraintes mécaniques, ou thermiques. Des outils de traction, de cisaillement, des traitements d'attaque chimique ou de pelage, l'application d'un jet de fluide, l'utilisation d'un laser de découpe sont autant de moyens susceptibles d'être mis en œuvre pour provoquer ou favoriser la séparation des structures secondaires de la structure primaire. Une illustration en est donnée

dans les documents (2) et (3) dont les références sont également précisées à la fin de la description.

Les structures secondaires sont ensuite reportées sur les structures de support avec lesquelles
5 elles sont solidarisiées. Cette opération peut encore faire appel à différentes techniques de collage avec ou sans substance adhésive, par exemple par adhésion moléculaire.

Les techniques de transfert des structures
10 secondaires, bien connues en soi, sont illustrées, en outre, par les documents (4) à (7) dont les références sont précisées à la fin de la présente description.

Un des paramètres importants pour le transfert de couches de matériau cristallin ou plus généralement
15 de structures présentant au moins une partie cristalline, est l'alignement des réseaux cristallins.

Il peut s'agir d'un alignement entre les réseaux cristallins des structures secondaires reportées ou l'alignement du réseau cristallin des
20 structures secondaires avec celui de la structure de support.

L'alignement est compris ici comme ne signifiant pas nécessairement la colinéarité des réseaux cristallins mais comme le contrôle de l'angle
25 que font les réseaux entre eux.

On définit un angle dit de « twist » comme étant l'angle de la rotation qu'on effectue entre deux réseaux cristallins autour d'un axe perpendiculaire à la surface des échantillons considérés.

30 On définit un angle dit de « tilt » comme étant l'angle minimum de la rotation qu'on effectue autour

d'un axe parallèle à la surface pour aligner le vecteur normal à cette surface, avec un des trois axes du réseau cristallin d'une couche cristalline de la structure. A partir des angles de tilt de surface, on

5 définit un angle de "tilt d'interface" entre deux couches cristallines qui présentent chacune un angle de tilt de surface. Les valeurs des angles de "twist" et de "tilt d'interface" sont définis de telle façon que la combinaison de ces deux rotations permette d'aligner

10 les deux réseaux cristallins. En d'autres termes, entre deux structures cristallines, il existe une rotation permettant de passer d'un réseau cristallin à l'autre et qui peut se décomposer en deux rotations respectivement parallèle et perpendiculaire aux deux

15 surfaces existant entre les deux structures à assembler. Ces rotations correspondent aux angles de twist et de tilt d'interface. Les angles peuvent être définis entre deux structures cristallines posées l'une sur l'autre ou l'une à côté de l'autre.

20 On connaît par le document (8) des techniques permettant de révéler les axes cristallins d'une structure. Ces techniques impliquent une révélation chimique des axes et leur mise en œuvre se heurte à des difficultés technologiques. De plus, ce document

25 n'enseigne pas le contrôle du tilt d'interface ni la réalisation d'un pavage contrôlé en direction cristallographique. La nécessité d'une surface utile et d'une dépense de temps importantes sont les principaux obstacles à la révélation des axes cristallins. De

30 plus, la précision de la connaissance de l'orientation des axes ne dépasse généralement pas $0,1^\circ$.

Enfin, il est possible de révéler les axes cristallins par des mesures aux rayons X. Celles-ci, outre le fait d'être consommatrices en temps, sont difficiles à mettre en œuvre et voient leur utilisation
5 limitée dans le cas des films minces.

Exposé de l'invention.

L'invention a pour but de proposer un procédé de fabrication de structures composites, comprenant le
10 transfert d'au moins une structure secondaire issue d'une structure primaire vers une structure de support, et ne présentant pas les limitations évoquées ci-dessus.

Un autre but est de proposer un procédé de
15 contrôle précis et simple de l'orientation des structures secondaires entre elles ou par rapport à la structure de support.

Pour atteindre ces buts, l'invention concerne un procédé de contrôle de l'orientation de structures
20 secondaires présentant au moins une partie cristalline, lors d'un transfert des structures secondaires depuis une structure dite primaire sur laquelle les structures secondaires présentent une orientation cristalline initiale identique à celle de la structure primaire ou
25 présentant un désalignement connu par rapport à la structure primaire, vers au moins une structure-support. Le procédé comprend :

a) la formation sur chaque structure secondaire, lorsque les structures secondaires sont solidaires
30 de la structure primaire, d'au moins un repère d'orientation, le repère présentant une orientation

arbitraire par rapport à ladite orientation cristalline initiale, mais permettant une orientation relative de la structure secondaire, et
b) lors du report des structures secondaires sur au
5 moins une structure de support, la disposition des structures secondaires de façon à orienter de façon contrôlée leurs repères d'orientation.

Dans le cas où les structures secondaires sont monocristallines, il est possible de prévoir des
10 repères présentant une orientation identique pour chaque structure secondaire.

On entend par structure, un ensemble formé d'une ou de plusieurs couches, et susceptible de présenter au moins une partie en un matériau cristallin
15 (monocristallin ou polycristallin). Dans son expression la plus simple, il peut s'agir d'une couche cristalline unique recouverte ou non d'une couche amorphe ou d'une couche amorphe recouverte d'une couche cristalline, par exemple. Il convient aussi de préciser que la structure
20 de support ne présente pas nécessairement de partie cristalline. Des structures plus complexes, telles que des structures multicouches peuvent également être retenues.

Le transfert des structures secondaires peut
25 avoir lieu sur une seule structure de support ou sur une pluralité de telles structures. En particulier, le transfert peut avoir lieu sur une pluralité de structures de support "filles" provenant d'une même structure de support dite structure de support "mère".
30 Ceci est le cas, par exemple, lorsque les structures de support "filles" sont obtenues par découpage, clivage,

ou fracture d'un monocristal faisant office de structure mère.

Ces structures de support "filles" font alors également office de structures de support. On peut
5 former sur chaque structure de support "fille", lorsqu'elle est solidaire de la structure de support "mère" au moins un repère d'orientation permettant une orientation relative des structures de support "filles".

10 La formation des repères d'orientation peut avoir lieu avant le transfert, par exemple de telle sorte qu'après le transfert, ces repères sont pour partie dans la structure secondaire ("ou dans les structures filles") et dans la structure primaire (ou
15 dans la structure "mère"). Les repères dans ces deux types de structures ont ainsi la même orientation par rapport à la structure cristalline.

Les repères peuvent être réalisés en une ou plusieurs étapes dans les structures secondaires (ou
20 "filles") et primaires (ou "mère"). Des étapes de transfert et de fabrication de nouveaux repères peuvent être intercalées. On utilise avantageusement, pour réaliser les nouveaux repères, des repères définis pour la structure secondaire ("ou fille") précédente.

25 Un alignement angulaire précis est ainsi possible lors du transfert, sans qu'une étape de révélation des directions cristallines ne soit nécessaire. Un alignement aisé peut être effectué à partir des simples repères d'orientation. Cet
30 alignement peut être réalisé entre les structures secondaires ou entre chaque structure secondaire et la

structure de support ou entre chaque structure secondaire et des structures support "filles".

Les repères d'orientation sont de préférence des formes géométriques simples, telles que des lignes
5 parallèles, des carrés ou toute autre forme susceptible d'effectuer un repérage angulaire. Dans une mise en œuvre perfectionnée du procédé, les repères d'orientation peuvent être des échelles graduées. De telles échelles graduées sont en soi connues. Elles
10 permettent un ajustage angulaire particulièrement précis. Les repères peuvent être aussi constitués par les bords des structures secondaires ("ou filles").

La réalisation des repères d'orientation peut avoir lieu, par exemple, par lithographie et gravure ou
15 par perçage laser.

L'orientation contrôlée des repères d'orientation lors du transfert permet notamment de retrouver l'alignement des réseaux cristallins qui existait dans la structure primaire. Ceci ne nécessite
20 par ailleurs pas la connaissance absolue des directions cristallines.

L'opération qui consiste, lors du transfert, à orienter les structures secondaires transférées les unes par rapport aux autres, comprend, par exemple, un
25 alignement angulaire. Elle peut aussi consister à respecter un décalage angulaire donné par rapport au repère d'orientation de l'une des structures secondaires utilisée comme structure de test. Elle peut encore consister à respecter un décalage angulaire par
30 rapport à au moins un autre repère, solidaire, par

exemple, de la structure de support ou de structures support "filles".

Lorsque la structure de support est elle-même cristalline, ou tout au moins présente une partie cristalline, il peut être souhaitable d'orienter non
5 seulement les structures secondaires les unes par rapport aux autres, mais aussi par rapport à l'orientation cristalline de la structure de support ou des structures de support "filles".

10 Dans ce cas, l'étape b peut comporter, après le transfert d'au moins une première structure secondaire depuis une structure primaire sur une structure de support, présentant au moins une partie cristalline, la détermination d'au moins un angle de décalage des
15 orientations cristallines des parties cristallines de la première structure secondaire transférée et de la structure de support, puis, lors du transfert de structures secondaires subséquentes, l'ajustage, sur le support, de la disposition des repères en fonction du
20 décalage déterminé.

La première structure secondaire transférée servant de test peut être orientée de façon arbitraire sur la structure du support.

La structure secondaire de test et une
25 structure "fille" quelconque peuvent également être utilisées pour déterminer le décalage. On ajuste ensuite l'orientation des autres structures secondaires sur une ou des autres structures "filles".

Il convient de noter que dans ce procédé ni la
30 connaissance de l'orientation cristalline de la structure de support ni celle des structures

secondaires n'est nécessaire. On ne détermine qu'un décalage entre l'orientation des structures cristallines, et non une orientation absolue.

La détermination de l'angle de décalage peut
5 avoir lieu, par exemple, selon une technique de mesure de dislocations d'interface entre la structure secondaire et la structure de support par exemple par microscopie électronique à transmission ou par une technique de mesure par rayons X d'un décalage entre
10 les orientations des parties cristallines. On peut se reporter à ce sujet au document (9) dont les références sont précisées à la fin de la présente description.

D'autres techniques de mesure par révélation chimique, par voie optique ou acoustique, ou toute
15 autre méthode sensible au décalage cristallin, peuvent également être retenues.

La compensation des décalages des orientations cristallines, déterminés entre la (les) première(s) structure(s) transférée(s) et la (les) structure(s) de
20 support, peut avoir lieu, par exemple, en maintenant un décalage constant entre l'orientation des repères des structures secondaires subséquentes et celle du repère de la structure secondaire de test. Les angles de twist peuvent ainsi être annulés et les angles de tilt
25 réduits ou également annulés. L'annulation ou la compensation des angles de twist ou de tilt s'entend entre les structures secondaires ou entre les structures secondaires et la structure support, ou entre les structures secondaires et les structures de
30 support "filles".

L'invention concerne également un procédé de fabrication de structures composites comprenant des structures secondaires solidaires d'au moins une structure de support. Le procédé comprend :

- 5 - la délimitation de structures secondaires présentant au moins une partie cristalline dans une structure primaire et
- le transfert des structures secondaires sur une structure de support présentant au moins une partie
10 cristalline, en contrôlant l'orientation relative des structures secondaires et de la structure de support conformément au procédé décrit précédemment.

La délimitation des structures secondaires dans la structure primaire permet leur transfert individuel.
15 Selon une possibilité, les structure secondaires peuvent être délimitées dans la structure primaire par une couche enterrée. Il s'agit par exemple d'une couche formée par implantation d'hydrogène ou de gaz rares. Elle permet de délimiter à chaque fois une structure
20 secondaire et la détacher de la structure primaire selon une technique de fracture décrite dans le document (1) cité précédemment.

La fixation des structures secondaires sur la structure de support peut avoir lieu par collage avec
25 ou sans apport de matière (adhésif). Il s'agit, par exemple d'un collage moléculaire hydrophile, hydrophobe, eutectique ou anodique.

Lorsque des structures secondaires sont solidaires d'une structure de support, il est possible
30 de former à la surface libre de ces structures composites une couche de matériau, par exemple, par

épitaxie. La partie cristalline des structures secondaires est alors utilisée comme germe de croissance. Si les structures secondaires utilisées comme germes de croissance sont disposées de façon juxtaposées, une couche formée par épitaxie peut occuper une surface relativement importante. La couche formée par épitaxie peut recouvrir, par exemple, une structure composite en forme de disque de 200 mm de diamètre. Ceci peut être particulièrement avantageux pour des matériaux semi-conducteurs III-V ou II-VI tels que le GaAs ou l'InP ou SiC. Les diamètres des monocristaux disponibles pour ces matériaux ne sont à l'heure actuelle que de l'ordre de 100 mm et 50 mm respectivement.

Après l'épitaxie, la structure obtenue peut servir de structure primaire pour réitérer le procédé. Les structures secondaires peuvent ne pas couvrir l'ensemble de la surface de la structure support. Avantageusement, il peut exister une ou plusieurs désorientations entre la surface des structures secondaires et la surface du support. Lors de l'épitaxie réalisée sur l'ensemble des structures cela peut conduire à l'apparition de joints de grain à la jonction entre une partie de la matière déposée dont l'orientation est conforme à celle de la surface de la structure secondaire sur laquelle elle à commencer à croître et une partie de la matière déposée dont l'orientation est conforme à celle de la surface de la structure de support sur lequel elle a commencé à croître. Ceci peut être très intéressant pour créer des jonctions supraconductrices au niveau des joints de

grain simplement en utilisant les structures secondaires.

L'invention peut ainsi être mise à profit pour la réalisation de substrats compliant ou de pseudo-substrats. On entend par pseudo-substrats et substrats compliant, respectivement des substrats dont le paramètre de maille est adapté à un matériau que l'on souhaite déposer par épitaxie, et des substrats pouvant accueillir l'épitaxie de matériaux de paramètre de maille indifférents. Dans ce cas, l'épitaxie peut être réalisée sans induire de défauts, par exemple des dislocations.

L'invention concerne enfin une structure composite comprenant une première structure solidaire d'au moins une deuxième structure dans laquelle au moins l'une des première et deuxième structures présente des repères d'orientation orientés de façon uniforme. Les repères d'orientation peuvent être disposés notamment de part et d'autre d'une interface de collage.

D'autres caractéristiques et avantages de l'invention ressortiront de la description qui va suivre, en référence aux figures des dessins annexés. Cette description est donnée à titre purement illustratif et non limitatif.

Brève description des figures.

- Les figures 1 à 3 sont des vues de dessus de substrats montrant un transfert de couches minces avec contrôle de l'orientation cristalline de ces couches, conformément à l'invention.

- Les figures 4 à 6 sont des vues de dessus d'un premier et d'un deuxième substrats et illustrent l'assemblage de ces substrats conformément à l'invention.

5 - Les figures 7 à 9 sont des représentations schématiques de substrats et illustrent une technique d'assemblage d'une pluralité de substrats deux à deux, en respectant leur orientation cristalline, conformément à l'invention.

10 - La figure 10 montre le pavage d'un premier substrat avec une pluralité de seconds substrats prélevés sur un même monocristal, conformément à l'invention.

La figure 11 montre des substrats donneurs et
15 receveurs et illustre une mise en œuvre itérative du procédé de l'invention.

Description détaillée de modes de mise en œuvre de l'invention.

20 Dans la description qui suit, des parties identiques, similaires ou équivalentes des différentes figures portent les mêmes références. Par ailleurs, les différentes parties ne sont pas nécessairement représentées à une échelle uniforme pour des raisons de
25 clarté des figures.

Dans un premier exemple de mise en œuvre de l'invention, on utilise comme structure primaire un premier substrat A de germanium cristallin présentant un diamètre de 100 mm. Un deuxième substrat B, en
30 silicium cristallin, avec un diamètre de 200 mm est utilisé comme structure de support.

Dans une première étape, on réalise un repère d'orientation V_a sous la forme d'une paire d'échelles graduées, gravée, sur une face superficielle du premier substrat. Deux repères d'orientation V_{b1} , V_{b2} du même type que le repère V_a du premier substrat sont également réalisés sur le deuxième substrat B. Les repères du deuxième substrat sont angulairement centrés et alignés sur un même diamètre. Ils sont réalisés en des endroits distincts, et aptes à permettre une superposition ultérieure avec des repères d'orientation du premier substrat (V_a), lors du collage des structures secondaires. La réalisation des repères a lieu par photolithographie et gravure.

Une première structure secondaire, en l'occurrence un film mince A1 est détachée du premier substrat A selon une zone de fragilisation, non représentée, réalisée par implantation ionique. Le film mince A1 qui porte le repère d'orientation V_a est reporté sur le deuxième substrat B, dans la région du premier repère d'orientation V_{b1} .

Le report, illustré par la figure 2 a lieu sans précaution d'orientation.

Un décalage entre l'orientation cristalline du deuxième substrat B et la couche mince A1 est ensuite mesuré. Cette opération peut avoir lieu en prélevant un morceau de test comprenant une partie des deux structures B et A1 en contact. De façon connue par microscopie TEM ou par rayons X, par exemple, on peut mesurer les dislocations d'interface et déduire la désorientation cristalline entre B et A.

Une deuxième couche mince A2, sur laquelle on a un repère d'orientation Va2, identique au repère Va1 de la première couche mince, est ensuite détachée du même premier substrat A, et reportée également sur le
5 deuxième substrat B. Le report a lieu, comme le montre la figure 3, dans la région du deuxième repère d'orientation Vb2 de ce substrat, c'est-à-dire à côté de la première couche mince.

De façon avantageuse, on utilise les repères
10 Va1 demeuré sur le support en le prolongeant pour former le repère Va2. Dans ce cas et bien que l'orientation cristalline du premier substrat A soit inconnue, on sait que le deuxième repère d'orientation Va2 présente par rapport à l'orientation cristalline de
15 la deuxième couche mince A2, le même écart angulaire que le premier repère d'orientation Va1 par rapport à l'orientation cristalline de la première couche mince A1.

Grâce aux repères d'orientation et à la
20 connaissance du décalage d'orientation entre les structures cristallines du substrat B et de la première couche mince A1 il est possible d'effectuer une rotation de la deuxième couche mince A2 jusqu'à obtenir un angle de twist souhaité. Le fait de prélever des
25 structures secondaires par une telle méthode permet d'assurer des tilts de surface presque identiques pour les structures secondaires. De plus, comme l'angle de tilt d'interface de collage dépend de l'angle de twist on peut calculer l'angle de tilt en fonction de l'angle
30 de twist.

En particulier, la deuxième couche mince A2 peut être orientée de façon à réduire, voire à annuler son décalage d'orientation avec le substrat de support B. Ceci a lieu en faisant tourner la deuxième couche mince A2 et/ou le support B selon un axe perpendiculaire au plan de collage.

L'utilisation de repères d'orientation sous la forme de paires d'échelles graduées permet de contrôler les alignements ou les angles de twist ou de tilt avec une précision de l'ordre du centième de degré. Des méthodes de microscopie optique permettent de faire cet alignement. La longueur d'onde est choisie pour traverser au moins une des structures secondaires ou de support, lorsqu'au moins une marque de repérage se situe à l'interface de collage.

Un deuxième exemple de mise en œuvre du procédé est illustré par les figures 4 à 6. Pour des raisons de simplification, les parties correspondantes à celles des figures précédentes sont repérées avec les mêmes références, même si leur forme diffère quelque peu.

Sur la figure 4, la structure primaire est une plaquette de silicium monocristallin A et la structure de support est une plaquette de silicium monocristallin B. Sur chacune de ces plaques, on pratique deux marques d'orientation indexées 1 et 2 en des endroits distincts, qui présentent mutuellement une position relative fixe et identique pour chaque plaquette. Il s'agit respectivement de paires de carrés Va1, Vb1 et de paires d'échelles graduées Va2 et Vb2.

La première plaquette A est ensuite découpée en deux parties A1 et A2 portant respectivement les

repères d'orientation Va1 et Va2. Comme le montre la figure 5, la partie A1 portant les repères d'orientation sous la forme de deux carrés est reportée et collée sur la plaquette B, en faisant coïncider les
5 carrés avec ceux du premier repère d'orientation Vb1 de la deuxième plaquette B.

Après ce premier report, on détermine, comme dans le premier exemple, l'angle de twist et de tilt d'interface imposé par le collage de la première partie
10 A1 sur la plaquette B.

Or comme les échelles graduées, c'est-à-dire les deuxièmes repères d'orientation Va2 et Vb2 étaient initialement en relation fixe avec les premiers, c'est-à-dire les carrés, on connaît la désorientation
15 relative de ces échelles graduées : il s'agit du décalage déterminé entre les directions cristallines de la première partie A1 et la plaquette B (twist) et de tilt d'interface.

Il est ainsi possible lors du report de la deuxième partie A2, illustrée par la figure 6, de contrôler l'angle de twist et de tilt d'interface puisque ce dernier dépend de l'angle de twist, ou tout au moins l'ajuster à une valeur déterminée, en faisant tourner la deuxième partie A2 selon un axe
20 perpendiculaire à son plan de collage. Pour faciliter la lecture des figures 5 et 6, les première et deuxième parties y sont hachurées.

Un troisième exemple de mise en œuvre du procédé est illustré par les figures 7 à 9. Dans cet
30 exemple des structures secondaires A1, A2,... sont obtenues par séparation successive d'un premier

substrat A utilisé comme structure primaire. Les structures secondaires sont reportées individuellement sur autant de structures de support B1, B2,... obtenues par séparation successif d'un deuxième substrat B. Les
5 substrats A et B sont représentés à la figure 7.

Des verniers Va et Vb, servant de repères d'orientation, sont gravés dans les premier et deuxième substrats A et B avec une profondeur suffisante pour se retrouver de façon identique sur l'ensemble des
10 structures A1,A2..., B1,B2... obtenues ultérieurement par clivage.

Un premier assemblage de structures A1 et B1 en provenance des premier et deuxième substrats A et B est effectué, comme le montre la figure 8, en alignant
15 angulairement les verniers Va et Vb.

Après l'assemblage des deux structures, un décalage de leurs orientations cristallines est mesuré comme dans les exemples précédents.

Puis, comme le montre la figure 9, les
20 structures subséquentes A2, B2,... sont assemblées en ménageant un certain décalage angulaire dans l'alignement de leurs verniers Va et Vb. Celui-ci peut être sélectionné pour contrôler le décalage entre les orientations cristallines.

25 Lorsque d'autres structures subséquentes provenant des premier et deuxième substrats A et B sont assemblées par la suite, un décalage angulaire entre leurs verniers Va et Vb est aussi contrôlé, et il peut être identique à celui des structures A2 et B2 de la
30 figure 9, ou différent.

Un autre exemple, illustré par la figure 10, montre le report, conformément à l'invention d'une pluralité de structures secondaires cristallines A1, A2, ...A7, A8... sur une structure de support B. Les structures secondaires proviennent toutes d'une même structure primaire et portent toutes des repères d'orientation Va présentant la même orientation par rapport à leur réseau cristallin. Les repères d'orientation Va sont tous pareillement alignés sur des lignes parallèles de la structure de support B. Les lignes parallèles constituent également un repère d'orientation Vb de la structure de support. L'alignement cristallin mutuel des structures secondaires et leur angle de twist uniforme permet de les utiliser efficacement pour l'épitaxie d'une couche de recouvrement E partiellement représentée. Il convient de préciser que, dans cet exemple la structure de support B ne présente pas nécessairement de partie cristalline.

Les structures secondaires A1, A2, peuvent présenter toutes les mêmes dimensions. Elles peuvent présenter de plus une forme permettant un recouvrement de la structure de support sans interstices. Il s'agit en l'occurrence de structures secondaires hexagonales.

Grâce au transfert qui conserve l'orientation cristalline des germes, et grâce à l'épitaxie subséquente, il est possible d'obtenir des substrats de diamètres importants avec des couches superficielles en des matériaux tels que le SiC ou de GaAs. A titre d'exemple on peut « paver » un substrat d'un diamètre

de 200mm à partir d'un monocristal de SiC de 35mm de diamètre.

Des variantes de la mise en œuvre du procédé de l'invention peuvent comporter une étape de retournement
5 d'une ou de plusieurs structures secondaires. Ceci permet notamment de choisir la face qui est mise en contact avec la structure de support et la face qui subit éventuellement une épitaxie. Le procédé peut être itéré en utilisant la structure résultant de
10 l'assemblage comme une nouvelle structure donneuse ou une nouvelle structure de support. Elle peut subir à cet effet des étapes intermédiaires telles qu'un dépôt de matière et/ou d'épitaxie, et/ou de polissage par exemple.

15 Si des structures primaires donneuses sont suffisamment épaisses on peut déterminer préalablement les orientations cristallines des unes par rapport aux autres, notamment par rayons X.

Il est possible ainsi de contrôler les
20 orientations cristallines de structures secondaires lors de reports successifs.

La figure 11, montre à ce sujet un transfert successif vers une structure de support B de deux structures secondaires A1 et A2. Les deux structures
25 secondaires A1 et A2 proviennent d'un même substrat primaire A.

Puis, de façon subséquente, une structure secondaire supplémentaire C1, provenant d'une autre structure primaire C, est transférée sur la première
30 structure secondaire A1, utilisée désormais comme structure de support.

La connaissance des orientations cristallines relatives des structures primaires A et C permet, conformément à l'invention, de contrôler l'orientation relative des structures secondaires A1 et C1.

5

Documents cités.

(1)

US-A-5 374 564,

(2)

10 K. Sakaguchi et al., 1999 IEEE International, SOI
Conférence, oct. 1999, p.110

(3)

F. Henley et al., European Semiconductor, Feb.
2000, p. 25

15 (4) FR-A-2 681 472

(5) FR-A-2 748 850

(6) FR-A-2 748 851

(7) FR-A-2 781 082

(8)

20 "Angular alignment for wafer bonding"
Chou et al. SPIE, Vol. 2879, 1996,
pages 291-299

(9)

25 "Grazing Incidence, XRay studies of twist-bonded
Si/Si and Si/SiO₂ interface", D. Buttard, et al.,
PhysicaB, 283(1-3) (2000), P. 103.

REVENDEICATIONS

1. Procédé de contrôle de l'orientation de structures secondaires (A1, A2) présentant au moins une partie cristalline, lors d'un transfert des structures secondaires depuis une structure dite primaire (A) sur laquelle les structures secondaires présentent une orientation cristalline initiale identique à la structure primaire ou présentant un désalignement connu par rapport à la structure primaire, vers au moins une structure de support (B), le procédé comprenant :

- a) la formation, lorsque les structures secondaires sont solidaires de la structure primaire (A), d'au moins un repère d'orientation (Va, Va1, Va2), le repère présentant une orientation arbitraire par rapport à ladite orientation cristalline initiale, mais permettant une orientation relative de la structure secondaire, et
- b) lors du report d'un ensemble de structures secondaires sur la structure de support (B), la disposition des structures secondaires de façon à orienter de façon contrôlée leurs repères d'orientation.

2. Procédé selon la revendication 1, lors d'un transfert d'au moins une structure secondaire depuis une structure primaire (A) sur une structure de support (B) présentant au moins une partie cristalline, dans lequel l'étape b) comprend, après le transfert d'au moins une première structure secondaire (A1) sur la structure support (B) avec une disposition arbitraire du repère d'orientation de la structure secondaire, la

détermination d'au moins un angle de décalage des orientations cristallines entre parties cristallines de la première structure secondaire (A1) et de la structure de support (B), puis lors du transfert de
5 structures secondaires subséquentes (A2), l'ajustage de la disposition de leurs repères d'orientation en fonction de l'angle de décalage déterminé.

3. Procédé selon la revendication 2, dans
10 lequel on détermine l'angle de décalage selon une technique de mesure de dislocations d'interface entre la structure secondaire (A1) et la structure de support (B) et/ou une technique de mesure par rayons X d'un décalage entre les orientations des parties
15 cristallines.

4. Procédé selon la revendication 1 ou 2 dans lequel on forme également au moins un repère d'orientation (Vb, Vb1, Vb2) sur la structure de
20 support, et dans lequel on oriente les repères d'orientation des structures secondaires par rapport au repère d'orientation de la structure de support.

5. Procédé selon la revendication 1 ou 3, dans
25 lequel on forme les repères d'orientation selon des techniques de lithographie et de gravure.

6. Procédé selon l'une quelconque des revendications 1 à 3, dans lequel on forme des repères
30 d'orientation sous la forme de lignes parallèles, de verniers ou de carrés.

7. Procédé de fabrication de structures composites comprenant des structures secondaires (A, A1, A2) solidaires d'au moins une structure de support (B), comprenant :

- la délimitation de structures secondaires (A1, A2) présentant au moins une partie cristalline, dans une structure primaire (A), et
- le transfert des structures secondaires sur une structure de support (B) présentant au moins une partie cristalline, en contrôlant l'orientation relative des structures secondaires et de la structure de support conformément au procédé de l'une quelconque des revendications 1 à 6.

15

8. Procédé selon la revendication 7, comprenant en outre, après le transfert, l'épitaxie d'une couche (E) recouvrant l'ensemble des structures secondaires solidaires d'une même structure de support, l'épitaxie utilisant la partie cristalline de chaque structure secondaire comme germe de croissance.

9. Procédé selon la revendication 8, dans lequel on forme par épitaxie une couche s'étendant au moins en partie sur une structure secondaire et au moins en partie sur une structure de support, de façon à former au moins un joint de grain.

10. Procédé selon la revendication 7, dans lequel la délimitation des structures secondaires a

lieu par découpage ou par formation dans la structure primaire d'une couche de séparation.

11. Procédé selon la revendication 7, dans lequel l'étape de transfert comprend la séparation d'au moins une structure secondaire (A1, A2) de la structure primaire (A) et le collage de la structure secondaire sur la structure de support (B).

12. Structure composite comprenant une première structure solidaire d'une pluralité de deuxième structures, caractérisée en ce qu'au moins l'une des première et deuxième structures présente des repères d'orientation avec des décalages angulaires uniformes.

15

1 / 5




FIG. 1




FIG. 2




FIG. 3

2 / 5




FIG. 4




FIG. 5

3 / 5

FIG. 6





FIG. 10

4 / 5




FIG. 7




FIG. 8




FIG. 9




FIG. 11

THIS PAGE BLANK (USPTO)

(12) DEMANDE INTERNATIONALE PUBLIÉE EN VERTU DU TRAITÉ DE COOPÉRATION
EN MATIÈRE DE BREVETS (PCT)

(19) Organisation Mondiale de la Propriété
Intellectuelle
Bureau international



(43) Date de la publication internationale
16 janvier 2003 (16.01.2003)

PCT

(10) Numéro de publication internationale
WO 03/005443 A3

(51) Classification internationale des brevets⁷ :
H01L 23/373, C30B 33/06, G01B 15/00

(FR). ASPAR, Bernard [FR/FR]; 110 Lot Le Hameau
des Ayes, F-38140 Rives (FR). MORICEAU, Hubert
[FR/FR]; 26 rue du Fournet, F-38120 Saint-Egreve (FR).

(21) Numéro de la demande internationale :
PCT/FR02/02136

(74) Mandataire : SIMONNET, Christine; Brevatome, 3, rue
du Docteur Lancereaux, F-75008 Paris (FR).

(22) Date de dépôt international : 20 juin 2002 (20.06.2002)

(81) États désignés (*national*) : JP, US.

(25) Langue de dépôt : français

(84) États désignés (*régional*) : brevet européen (AT, BE, CH,
CY, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GR, IE, IT, LU, MC, NL, PT,
SE, TR).

(26) Langue de publication : français

(30) Données relatives à la priorité :
01/08257 22 juin 2001 (22.06.2001) FR

Publiée :
— avec rapport de recherche internationale

(71) Déposant (*pour tous les États désignés sauf US*) : COM-
MISSARIAT A L'ENERGIE ATOMIQUE [FR/FR];
31/33, rue de la Fédération, F-75752 Paris 15ème (FR).

(88) Date de publication du rapport de recherche
internationale: 16 octobre 2003


*En ce qui concerne les codes à deux lettres et autres abrégia-
tions, se référer aux "Notes explicatives relatives aux codes et
abréviations" figurant au début de chaque numéro ordinaire de
la Gazette du PCT.*

(72) Inventeurs; et

(75) Inventeurs/Déposants (*pour US seulement*) : FOUR-
NEL, Franck [FR/FR]; 9 route des Iles, F-38430 Moirans

(54) Title: COMPOSITE STRUCTURE WITH A UNIFORM CRYSTAL ORIENTATION AND THE METHOD OF CONTROL-
LING THE CRYSTAL ORIENTATION OF ONE SUCH STRUCTURE

(54) Titre : STRUCTURE COMPOSITE A ORIENTATION CRISTALLINE UNIFORME ET PROCEDE DE CONTROLE DE
L'ORIENTATION CRISTALLINE D'UNE TELLE STRUCTURE



(57) Abstract: The invention relates to a method of controlling the orientation of secondary structures (A1, A2) with at least one crystal part during the transfer of secondary structures from a primary structure (A), on which the secondary structures have an identical initial crystal orientation, to at least one support structure (B). Said method comprises the following steps: a) when the secondary structures are solidly connected to the primary structure (A), the formation of at least one orientation reference mark (Va, Va1, Va2), said reference mark having an arbitrary orientation in relation to said initial crystal orientation but identical for

each secondary structure; and b) during the transfer of a set of secondary structures on the support structure (B), the arranging of secondary structures in such a way as to orient the orientation reference marks thereof uniformly.

(57) Abrégé : La présente invention concerne un procédé de contrôle de l'orientation de structures secondaires (A1, A2) présentant au moins une partie cristalline, lors d'un transfert des structures secondaires depuis une structure dite primaire (A) sur laquelle les structures secondaires présentent une orientation cristalline initiale identique, vers au moins une structure de support (B), comprenant : a) la formation, lorsque les structures secondaires sont solidaires de la structure primaire (A), d'au moins un repère d'orientation (Va, Va1, Va2), le repère présentant une orientation arbitraire par rapport à ladite orientation cristalline initiale mais identique pour chaque structure secondaire, et b) lors du report d'un ensemble de structures secondaires sur la structure de support (B), la disposition des structures secondaires de façon à orienter de façon uniforme leurs repères d'orientation.

WO 03/005443 A3

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

Intern: Application No
PCT/FR 02/02136A. CLASSIFICATION OF SUBJECT MATTER
IPC 7 H01L23/373 C30B33/00 C30B33/06

According to International Patent Classification (IPC) or to both national classification and IPC

B. FIELDS SEARCHED

Minimum documentation searched (classification system followed by classification symbols)
IPC 7 H01L C30B

Documentation searched other than minimum documentation to the extent that such documents are included in the fields searched

Electronic data base consulted during the international search (name of data base and, where practical, search terms used)

EPO-Internal, PAJ

C. DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT

Category *	Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages	Relevant to claim No.
X	WO 01 00522 A (VEDDE JAN ;NIELSEN MOURITS (DK); FEIDENHANS L ROBERT KRARUP (DK);) 4 January 2001 (2001-01-04) page 15, line 20 -page 16, line 17	12
X	PATENT ABSTRACTS OF JAPAN vol. 010, no. 359 (E-460), 3 December 1986 (1986-12-03) & JP 61 158152 A (TOSHIBA CORP), 17 July 1986 (1986-07-17) abstract	12
A	EP 1 041 630 A (NIPPON ELECTRIC CO) 4 October 2000 (2000-10-04) claim 1 --- -/--	1

☒ Further documents are listed in the continuation of box C.☒ Patent family members are listed in annex.

* Special categories of cited documents:

- *A* document defining the general state of the art which is not considered to be of particular relevance
- *E* earlier document but published on or after the international filing date
- *L* document which may throw doubts on priority claim(s) or which is cited to establish the publication date of another citation or other special reason (as specified)
- *O* document referring to an oral disclosure, use, exhibition or other means
- *P* document published prior to the international filing date but later than the priority date claimed

- *T* later document published after the international filing date or priority date and not in conflict with the application but cited to understand the principle or theory underlying the invention
- *X* document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered novel or cannot be considered to involve an inventive step when the document is taken alone
- *Y* document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered to involve an inventive step when the document is combined with one or more other such documents, such combination being obvious to a person skilled in the art.
- *G* document member of the same patent family

Date of the actual completion of the international search

20 January 2003

Date of mailing of the international search report

24/01/2003

Name and mailing address of the ISA

European Patent Office, P.B. 5818 Patentlaan 2
NL - 2280 HV Rijswijk
Tel. (+31-70) 340-2040, Tx. 31 651 epo nl,
Fax: (+31-70) 340-3016

Authorized officer

Cook, S

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

Intern

Application No

PCT/FR 02/02136

C.(Continuation) DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT

Category *	Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages	Relevant to claim No.
A	FR 2 781 082 A (COMMISSARIAT ENERGIE ATOMIQUE) 14 January 2000 (2000-01-14) cited in the application ---	
A	FOURNEL F ET AL: "Nanometric patterning with ultrathin twist bonded silicon wafers" THIN SOLID FILMS, ELSEVIER-SEQUOIA S.A. LAUSANNE, CH, vol. 380, no. 1-2, 22 December 2000 (2000-12-22), pages 10-14, XP004226583 ISSN: 0040-6090 ---	
A	WO 01 42540 A (CORNELL RES FOUNDATION INC) 14 June 2001 (2001-06-14) ---	
A	US 5 902 687 A (MEGURO SUSUMU ET AL) 11 May 1999 (1999-05-11) -----	

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

information on patent family members

Intern:

Application No

PCT/FR 02/02136

Patent document cited in search report		Publication date	Patent family member(s)	Publication date
WO 0100522	A	04-01-2001	AU 5522300 A WO 0100522 A2 EP 1196350 A2	31-01-2001 04-01-2001 17-04-2002
JP 61158152	A	17-07-1986	NONE	
EP 1041630	A	04-10-2000	JP 3324553 B2 JP 2000286179 A CA 2303019 A1 EP 1041630 A2 US 6319638 B1	17-09-2002 13-10-2000 30-09-2000 04-10-2000 20-11-2001
FR 2781082	A	14-01-2000	FR 2781082 A1 EP 1103072 A1 WO 0003429 A1 JP 2002525839 T US 2002089016 A1	14-01-2000 30-05-2001 20-01-2000 13-08-2002 11-07-2002
WO 0142540	A	14-06-2001	AU 2049801 A EP 1165864 A1 WO 0142540 A1 US 6329070 B1 US 2002102428 A1	18-06-2001 02-01-2002 14-06-2001 11-12-2001 01-08-2002
US 5902687	A	11-05-1999	JP 9052184 A	25-02-1997

RAPPORT DE RECHERCHE INTERNATIONALE

Demaar nationale No

PCT, r n J2/02136

A. CLASSEMENT DE L'OBJET DE LA DEMANDE
CIB 7 H01L23/373 C30B33/00 C30B33/06

Selon la classification internationale des brevets (CIB) ou à la fois selon la classification nationale et la CIB

B. DOMAINES SUR LESQUELS LA RECHERCHE A PORTE

Documentation minimale consultée (système de classification suivi des symboles de classement)
CIB 7 H01L C30B

Documentation consultée autre que la documentation minimale dans la mesure où ces documents relèvent des domaines sur lesquels a porté la recherche

Base de données électronique consultée au cours de la recherche internationale (nom de la base de données, et si réalisable, termes de recherche utilisés)
EPO-Internal, PAJ

C. DOCUMENTS CONSIDERES COMME PERTINENTS

Catégorie *	Identification des documents cités, avec, le cas échéant, l'indication des passages pertinents	no. des revendications visées
X	WO 01 00522 A (VEDDE JAN ;NIELSEN MOURITS (DK); FEIDENHANS L ROBERT KRARUP (DK);) 4 janvier 2001 (2001-01-04) page 15, ligne 20 -page 16, ligne 17 ---	12
X	PATENT ABSTRACTS OF JAPAN vol. 010, no. 359 (E-460), 3 décembre 1986 (1986-12-03) & JP 61 158152 A (TOSHIBA CORP), 17 juillet 1986 (1986-07-17) abrégé ---	12
A	EP 1 041 630 A (NIPPON ELECTRIC CO) 4 octobre 2000 (2000-10-04) revendication 1 --- -/--	1

☒ Voir la suite du cadre C pour la fin de la liste des documents☒ Les documents de familles de brevets sont indiqués en annexe

* Catégories spéciales de documents cités:

- *A* document définissant l'état général de la technique, non considéré comme particulièrement pertinent
- *E* document antérieur, mais publié à la date de dépôt international ou après cette date
- *L* document pouvant jeter un doute sur une revendication de priorité ou cité pour déterminer la date de publication d'une autre citation ou pour une raison spéciale (telle qu'indiquée)
- *O* document se référant à une divulgation orale, à un usage, à une exposition ou tous autres moyens
- *P* document publié avant la date de dépôt international, mais postérieurement à la date de priorité revendiquée

- *T* document ultérieur publié après la date de dépôt international ou la date de priorité et n'appartenant pas à l'état de la technique pertinent, mais cité pour comprendre le principe ou la théorie constituant la base de l'invention
- *X* document particulièrement pertinent; l'invention revendiquée ne peut être considérée comme nouvelle ou comme impliquant une activité inventive par rapport au document considéré isolément
- *Y* document particulièrement pertinent; l'invention revendiquée ne peut être considérée comme impliquant une activité inventive lorsque le document est associé à un ou plusieurs autres documents de même nature, cette combinaison étant évidente pour une personne du métier
- *8* document qui fait partie de la même famille de brevets

Date à laquelle la recherche internationale a été effectivement achevée

20 janvier 2003

Date d'expédition du présent rapport de recherche internationale

24/01/2003

Nom et adresse postale de l'administration chargée de la recherche internationale
Office Européen des Brevets, P.B. 5818 Patentlaan 2
NL - 2280 HV Rijswijk
Tel. (+31-70) 340-2040, Tx. 31 651 epo nl,
Fax: (+31-70) 340-3016

Fonctionnaire autorisé

Cook, S

RAPPORT DE RECHERCHE INTERNATIONALE

Deman : internationale No
PCT/FR 02/02136

C.(suite) DOCUMENTS CONSIDERES COMME PERTINENTS		
Catégorie	Identification des documents cités, avec, le cas échéant, l'Indication des passages pertinents	no. des revendications visées
A	FR 2 781 082 A (COMMISSARIAT ENERGIE ATOMIQUE) 14 janvier 2000 (2000-01-14) cité dans la demande ---	
A	FOURNEL F ET AL: "Nanometric patterning with ultrathin twist bonded silicon wafers" THIN SOLID FILMS, ELSEVIER-SEQUOIA S.A. LAUSANNE, CH, vol. 380, no. 1-2, 22 décembre 2000 (2000-12-22), pages 10-14, XP004226583 ISSN: 0040-6090 ---	
A	WO 01 42540 A (CORNELL RES FOUNDATION INC) 14 juin 2001 (2001-06-14) ---	
A	US 5 902 687 A (MEGURO SUSUMU ET AL) 11 mai 1999 (1999-05-11) -----	

RAPPORT DE RECHERCHE INTERNATIONALE

Renseignements relatifs aux membres de familles de brevets

Deman nationale No

PCT/FR 02/02136

Document brevet cité au rapport de recherche		Date de publication	Membre(s) de la famille de brevet(s)	Date de publication
WO 0100522	A	04-01-2001	AU 5522300 A	31-01-2001
			WO 0100522 A2	04-01-2001
			EP 1196350 A2	17-04-2002
JP 61158152	A	17-07-1986	AUCUN	
EP 1041630	A	04-10-2000	JP 3324553 B2	17-09-2002
			JP 2000286179 A	13-10-2000
			CA 2303019 A1	30-09-2000
			EP 1041630 A2	04-10-2000
			US 6319638 B1	20-11-2001
FR 2781082	A	14-01-2000	FR 2781082 A1	14-01-2000
			EP 1103072 A1	30-05-2001
			WO 0003429 A1	20-01-2000
			JP 2002525839 T	13-08-2002
			US 2002089016 A1	11-07-2002
WO 0142540	A	14-06-2001	AU 2049801 A	18-06-2001
			EP 1165864 A1	02-01-2002
			WO 0142540 A1	14-06-2001
			US 6329070 B1	11-12-2001
			US 2002102428 A1	01-08-2002
US 5902687	A	11-05-1999	JP 9052184 A	25-02-1997

THIS PAGE BLANK (USPTO)